

**dodavatel: Dawex Chemical s.r.o., e-shop: [www.levnetmely.cz](http://www.levnetmely.cz)**

**technický servis, poradenství: 777 644 770, 226 259 448**

*(nakupujte vše na e-shopu se slevou 5% po zadání slevového kódu v košíku 1122)*

## Ochranná lazura na dřevo **CHEMOLUX S-Klasik S 1040**

JK 246 121 50

PN 112 316 92

### Popis:

Směs pigmentových preparátů v alkydové pryskyřici a rozpouštědlech s přísadkou aditiv a UV absorbérů.

### Použití:

Rozpuštěnlá lazura na povrchovou úpravu dřeva pro venkovní i vnitřní použití, nátěry chat, oken, podlah, plotů a pod. Má dobrou odolnost proti působení povětrnostních vlivů. Svými vodoodpudivými vlastnostmi zvyšuje rozměrovou stabilitu dřeva, speciální pigmenty a aditiva snižují vliv UV záření a tak zabraňují fyzikálně-chemické degradaci dřevěné hmoty. CHEMOLUX S – Klasik dřevo barevně upravuje a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu.

Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivem, pitnou vodou, natírání dětského nábytku a hraček.

### Barevné odstíny:

Bříza 0101, lípa - 0161, eben 0191, kaštan- 0201, ořech-0211, modřín-0221, teak-0251, mahagon- 0271, palisandr- 0281, jedlová zeleň - 0531, pinie - 0601, dub - 0631

### Ředidlo

Bez ředění

## FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

### VOC:

0,790 kg/kg

### TOC:

0,623 kg/kg

### Objemová sušina:

13,9 ± 1 % obj.

### Kategorie:

OR A.f

### Hraniční hodnota VOC:

700 g/l

### Maximální obsah VOC produktu

< 700 g/l

## TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

### Vlastnosti v dodávaném stavu

hustota	0,80 – 0,95 g/cm <sup>3</sup>
výtokový čas	11 - 22 s
teoretická vydatnost	8 – 12 m <sup>2</sup> /L
obsah neprchavých látek	nejmíň 21 % hm.

## Doporučený stav podkladu:

dřevo čisté, suché, zbavené prachu a pryskyřice, bez mastnoty

vlhkost dřeva nejvíc 12%

minimální teplota při aplikaci: + 5 °C

teplota podkladu nejméně: + 10 °C

relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %

## Zasychání

Stupeň 1

nejvíce 6 hod

Stupeň 2

nejvíce 12 hod

Stupeň 4

nejvíce 24 hod.

## Vlastnosti hotového nátěru

vzhled

hladký, slitý

barevný odstín

vhovuje etalonu

## Pokyny k aplikaci

### štetec/váleček

ředidlo

bez ředidla

objem ředidla

0 %

### stříkání NT

ředidlo

bez ředidla

objem ředidla

0 %