



INTERIÉR SUPER

Charakteristika výrobku

Malířský vodouředitelný nátěr na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

Specifické vlastnosti

Interiér Super se vyznačuje dobrou krycí schopností a vysokou bělostí- až 96 %. Snadno se zpracovává. Nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Je omývateľný. Odolává otěru za sucha. Má dobrou paropropustnost.

Použití

Doporučuje se k nátěrům prostor pro náročné zákazníky, kanceláře, reprezentační prostory apod. Je univerzální-lze použít k nátěrům sádkartonových desek, na vnitřní nátěry starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání (Airless)
Ředění:	vodou (dle potřeby)
Tónování:	tónovacími barvami Rokocolor nebo Rokocolor S Profi
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Spotřeba:	150 - 200 g/m ² (na jeden nátěr)
Netěkavé látky:	min. 62%
Zasychání:	mezi nátěry zhruba 2-4 hod (dle teploty a relat. vlhkosti)
Výtoková doba F6/23°C	min. 65 s

Technická data

Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,45 g/cm ³
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difúzní odpor:	sa < 0,14 m ČSN 73 25 80
Stupeň lesku:	mat max. 2,6 (refraktometr 60 stupňů)
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C

Provádění nátěru

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky - vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyžrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Penetrační nátěr:

Je nutné provádět pro zpevnění starých sprašujících omítek, pro zaplnění savých podkladů, a pro zvýšení přilnavosti na starých nátěrech.

Aplikujte:

- 1x penetrační prostředek ROKOLATEX PLUS ředit v poměru 4 díly vody a 1 díl ROKOLATEX PLUS.
- U méně problémových podkladů lze použít 1 x Interiér Super ředěný v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly vody.

Základní nátěr:

1x Interiér Super zředěný až cca 10- 20% vody

Krycí nátěr:

Provádí se pouze tam, kde po penetračním a základním nátěru není dosaženo požadované kryvosti. 1x Interiér Super zředěný cca 5 % vody.

POZNÁMKA:

Bezpečnostní pokyny: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Upozornění:

Při doobjednávání barevných odstínů je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Různé povětrnostní podmínky při provádění a zrání materiálu mohou mít za následek odlišnou výslednou barevnost.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.