



dodavatel: Dawex Chemical s.r.o., e-shop: www.levnetmely.cz







technický servis, poradenství: 777 644 770, 226 259 448

(nakupujte vše na e-shopu se slevou 5% po zadání slevového kódu v košíku 1122)

NOVOL **EASY SAND**

NOVOL polyesterový tmel EASY SAND

VLASTNOSTI		
<p>NOVOL polyesterový tmel EASY SAND – Lehký multifunkční tmel. Výsledek nejmodernějších plničů v jemném výrobku s nízkou hustotou. Díky tomu je aplikace jednoduchá, materiál se snadno brousí a při zasychání se téměř nesráží. Společně s dobrou přilnavostí tvoří z tohoto tmelu ideální přípravek pro malé i větší opravy povrchů. Kvůli nízké hustotě doporučujeme použít větší množství tužidla, než je běžné u běžných tmelů. Množství tužidla je mezi 3 – 4 %.</p>		
POUŽITELNOST NA POVRCHY		
Polyesterové tmely	Zbrousit na sucho P80 - P120 a znovu odmastit s PLUS 780	
Ocel	Odmastit, brousit P80 - 120, znovu odmastit	
Galvanizovaná ocel	Odmastit, zmatovat abrazivní tkaninou a znovu odmastit	
Hliník	Odmastit, zmatovat abrazivní tkaninou a znovu odmastit	
2-komponentní akrylové plniče	Odmastit, zbrousit na sucho P220 - P280, znovu odmastit	
Staré nátěry	Odmastit, zbrousit na sucho P220 - P280, znovu odmastit	
UPOZORNĚNÍ		
Nenanášejte polyesterový tmel přímo na reaktivní základy, 1-komponentní akrylové výrobky a NC výrobky.		
POMĚR MÍCHÁNÍ		
	Tmel	Váha
	Tužidlo	100 g 3 g
DOBA POUŽITELNOSTI PO SMÍCHÁNÍ S TUŽIDLEM		
3 - 6 min při 20°C		
DOBA SCHNUTÍ		
	20 - 30 min při 20°C	
Čas může být zkrácen zahříváním, o 10 minut při maximální teplotě 60°C.		
PŘELAKOVATELNOST		
Dokončovací polyesterový tmel, polyesterový stříkáč plnič, akrylové základy.		
PODMÍNKY APLIKACE		
Minimální teplota nesmí být nižší než 10°C		

APLIKACE		
	Očistit a zbrusit povrch	
	Odmastit povrch NOVOL odstraňovač silikonu PLUS 780	
	Dodržte doporučené množství tužidla. Míchejte komponenty, dokud nedosáhnete jednotného odstínu. Váha komponentů: přidat 100g EASY SAND a 3 g tužidla. Doba použitelnosti: 3-6 minut při 20°C	
	Aplikujte vrstvu max 5mm silnou pomocí špachtle	
	Doba vytvrzení: 20 - 30 minut při 20°C	
	Hrubé broušení	Zakončovací broušení
	P80 – P120	P120 – P240
BARVA		
Běžová		
HUSTOTA		
0,83 – 0,95 g/cm ³		
OBSAH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK		
VOC II/B/b limit* = 250 g/l	90 g/l	
*platí pro směs připravenou k použití		
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY		
NOVOL ředidlo THIN 850 nebo NC rozpouštědla.		
SKLADOVÁNÍ		
Skladujte na suchém a chladném místě, vyvarujte se kontaktu s ohněm a teplem. Nevystavujte na přímé slunce.		
ZACHOVÁNÍ JAKOSTI A UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ		
NOVOL polyesterový tmel EASY SAND	24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)	
Tužidlo	18 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)	
BEZPEČNOST		
Viz. Bezpečnostní list		
POZNÁMKA		
Určeno jen pro profesionální použití.		